



Жидкая двухкомпонентная эпоксидная мембрана для создания эластичного и химически стойкого гидроизоляционного слоя перед укладкой керамической плитки.

Область применения

Кислотостойкая гидроизоляция полов и стен перед укладкой керамических облицовок в производственных помещениях, предприятиях общепита, мясокомбинатах и т. д. для защиты основания от химической агрессии. Для стен надо использовать Марегум EPX Т.

Марегум EPX и Марегум EPX-T наносятся в два слоя кистью, валиком или шпателем общей толщиной не менее 1 мм. Для укладки плитки на Марегум EPX и Марегум EPX-T используйте Kerapoxu или присыпьте песком второй слой до его высыхания и используйте Granirapid, Elastorapid или Adesilex P4.

Технические характеристики

Срок хранения замеса: 30–40 минут.

Готовность к легким пешеходным нагрузкам: приблизительно 24 часа.

Готовность к эксплуатации: 3 дня.

Цвет: серый.

Нанесение: кистью, валиком или шпателем.

Хранение: 24 месяца.

MAPEGUM EPX / MAPEGUM EPX-T

Автор: Татьяна

07.03.2014 05:22 - Обновлено 07.03.2014 06:21

Расход: 1,4 кг/м² на 1 мм толщины.

Упаковка: комплекты 10 кг (8,7 + 1,3).